

FISSATIVO SH 27.

Fissativo murale acrilico ad acqua.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

SH 27 è un prodotto idrodiluibile per l'impregnazione superficiale del supporto murale, indicato per i cicli di pittura prevalentemente all'interno. SH 27 è dotato di elevato potere penetrante, in grado di saturare anche la microscopica capillarità della superficie degli intonaci. SH 27 offre un supporto ideale per l'ancoraggio dei successivi strati di pittura isolandoli dall'ambiente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



3 h
SECCO AL TATTO
(25 C° 60% U.R.)

12 h
RICOPERTURA
(25 C° 60% U.R.)

24 h
SECCO IN PROFON-
DITA'
(25 C° 60% U.R.)



SI:
Da +5 C° + 30C°

NO:
Da -5 C° a + 30 C°



RESA
10/12 m²/l
RESA MEDIA
SU INTONACO CIVILE
IN UNA MANO



FINO A 300 %V/V



NON PREVISTO

CAMPI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Superfici in gesso e cartongesso
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi
- Superfici in calcestruzzo

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo PREPARAZIONE DEL SUPPORTO. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane...

PULIZIA DEGLI ARNESI

Pulire gli arnesi subito dopo l'uso con acqua tiepida

CONFEZIONI

1-5 Litri

IMPORTANTE:

condizioni di supporto:

- umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
- temperatura del supporto: min.5°C/ max. 35°C;
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo;
- Non richiedere etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni);
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza;
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CLASSIFICAZIONE	UNI 8681	AO.A.O.A.2.FC Vernice per impregnazione superficiale semplice, in soluzione, monocomponente, ad essicca-mento fisico, opaco, STIROLOACRILICO
PESO SPECIFICO		1,00 ± 0.030 Kg/l per il bianco
PUNTO INFIAMMABILITÀ	EN 13501-1:2002	incombustibile
RESISTENZA ALLO SFARINAMENTO	ASTM-D-659	n.d.
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 10795	n.d.
PRESA DI SPORCO	EN 10795	n.d.
POTERE COPRENTE E RESA	ISO 6504-3 M.U. 1631 RC 100 µm umidi	n.d.
NOCIVITÀ	EN 13501-1:2002	Non nocivo per la salute e per l'ambiente
VALORE PH	DIN 19266	7,8/8
VOC	2004/42/CE	Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. H : primer fissanti (base acqua): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). SH27 contiene max 30 g/l VOC
GRADO DI BRILLANTEZZA	UNI EN ISO 2813	n.d.
COMPOSIZIONE		COPOLIMERO STIREN-ACRILICO IN EMULSIONE ACQUOSA
GRANULOMETRIA		n.d.
RESISTENTE AGLI ALCALI	UNI 10795	si

CICLO APPLICATIVO DEL PRODOTTO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturo, se necessario provvedere al consolidamento o al rifacimento con specifici prodotti;
- In presenza di muffe o licheni trattare le superfici con il detergente specifico PRIMER RISANANTE, e dopo 24 ore rimuovere con spazzola o altro mezzo meccanico le muffe e i licheni;
- Efflorescenze, parti in degrado o pittura in fase di esfoliazione devono essere rimosse con adeguati attrezzi meccanici, così anche strati eccessivi di vecchie pitture a calce o tempere;
- Rimuovere depositi di smog, polvere mediante spazzolatura o idrolavaggio

INTONACI NUOVI

- Eventuali fessurazioni o microlesioni devono essere adeguatamente allargate e riempite con stucchi o prodotti specifici;
- Assicurarsi che i supporti siano asciutti e applicare uno strato di SH27 diluito al 100% con acqua. Su intonaci molto assorbenti lavorare con il sistema "bagnato su bagnato" applicando più mani l'uno sull'altra;
- Dopo almeno 8 ore applicare la prim mano di pittura.

SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

- Asportare le parti strutturali di cemento scarsamente aderenti. I tondini metallici delle armature che affiorano in superficie vanno spazzolati accuratamente e trattati con prodotti specifici anticorrosivi per i cicli di ricostruzione del cls;
- Ripristinare le parti mancanti e rasare con malte specifiche per questo tipo di intervento;
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e quindi applicare FISSATIVO P22 fondo consolidante diluito al 100% con acqua;
- Dopo 24 ore applicare la idonea pittura secondo le modalità descritte per le applicazioni.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Umidità del supporto: <10%

Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

- Per non pregiudicare il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto, si raccomanda di applicarlo nelle condizioni climatiche suddette e di proteggere le superfici da pioggia ed umidità per circa 48 ore. In questo modo si premette così una completa essiccazione del prodotto ed una regolare polimerizzazione, che avviene in 10 giorni circa.
- Le superfici che dovessero subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana nel corso dei 10 giorni circa, potrebbero evidenziare rigature verticali traslucide. Questo evento non pregiudica le prestazioni del prodotto e può essere rimosso tramite idrolavaggio o a seguito di successive precipitazioni.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento delle murature con intonaci deumidificanti e successiva pitturazione con il sistema silossanico.

Evitare assolutamente che il trattamento con SH27 poco diluito crei un film lucido. Effettuare eventualmente una prova sulla superficie da trattare.

VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo murale inodore idrodiluibile SOLVENT FREE per esterni/interni. Applicazioni, su superfici già predisposte, di fissativo murale acrilico all'acqua penetrante SH27, a base di microemulsione a basso VOC idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto. Fornitura e posa in opera del materiale euro..... al mq.

- COLORAZIONE
non prevista

CONSERVAZIONE IN MAGAZZINO

- Temperatura massima di conservazione: + 30 °C
- Temperatura minima di conservazione: + 5 °C
- Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 2 anni.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.