

EUROTEMPERA **Pittura traspirante per interni**

logo eventuale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Pittura murale traspirante bianca per interno, ideale per il rinnovo rapido e frequente di pareti bianche con buon risultato estetico. È un prodotto studiato per soddisfare sia le esigenze degli utilizzatori professionali sia dei privati. Grazie alle sue buone caratteristiche estetiche e alla facilità in applicazione, senza trascurare l'aspetto economico EUROTEMPERA può essere applicato su intonaci civili e premiscelati, gesso e cartongesso.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



P22 è un isolante idrodiluibile solvent free ad alta penetrazione particolarmente indicato per l'impregnazione e consolidamento di superfici minerali interne ed esterne. Formulato con polimeri dotati di particelle finissime è dotato di elevato potere penetrante in grado di consolidare superfici murali particolarmente sfarinanti e già verniciate con vari strati residui di vecchie pitture. Per le sue prestazioni, P22 rappresenta una valida soluzione alternativa all'impiego del classico fissativo a base solvente, con la sostanziale differenza che sia l'applicazione che l'essiccazione si svolgono in presenza di bassissime emissioni di composti (VOC) organici volatili. P22 migliora la coesione ed

CAMPI DI IMPIEGO

Applicabile su:

- Superfici trattate con rivestimento termico "cappotto"
- Superfici in calcestruzzo
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi
- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici
- Superfici in gesso e cartongesso

Le superfici vanno adeguatamente preparate seguendo le modalità del paragrafo PREPARAZIONE DEL SUPPORTO. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane...

PULIZIA DEGLI ARNESI

Pulire gli arnesi subito dopo l'uso con acqua tiepida

CONFEZIONI

14 litri

IMPORTANTE:

condizioni di supporto:

- umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
- temperatura del supporto: min. 5°C/ max. 35°C;
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CLASSIFICAZIONE	UNI 8681	B2. C.O.A.2.HF Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica.
PESO SPECIFICO		1,55 ± 0.030 Kg/l
PUNTO INFIAMMABILITÀ	EN 13501-1:2002	incombustibile
VALORE DI ASSORBIMENTO DELL'ACQUA	EN 1062-3	W= 0.43 kg/(m ² • h 0,5)
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 10795	n.d.
PRESA DI SPORCO	EN 10795	n.d.
POTERE COPRENTE E RESA	ISO 6504-3 M.U. 1631 RC 100 µm umidi	Classe 3
NOCIVITÀ	EN 13501-1:2002	Non nocivo per la salute e per l'ambiente
VALORE PH	DIN 19266	7,8/8
VOC	2004/42/CE	Pitture per pareti interne di supporto minerale - Valore limite UE di COV (cat. A/c): 40 g/L (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/L di COV.
GRADO DI BRILLANTEZZA	UNI EN ISO 2813	<5 GLOSS (molto opaco)
COMPOSIZIONE		Pittura a base di leganti vinilversatici in dispersione acquosa, cariche selezionate e adatti extender
DIFFUSIONE AL VAPORE		< 400 m Sd 0.06 g/m ² (24 h)
RESISTENZA ALLO SFARINAMENTO	UNI 10795	n.d.

CICLO APPLICATIVO DEL PRODOTTO

•SUPPORTI NUOVI:

(gesso nuovo, cartongesso)

Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente 1/2 mani di EUROTEMPERA.

•PARETI DIPINTE CON TRASPIRANTI

Se la superficie non è particolarmente sfarinante, ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Applicare direttamente 2 mani di Eurotempera.

Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film, applicare 1 mano di Fissativo P22 diluito al 400% e dopo 6/12 ore procedere all'applicazione di 1/2 mani di EUROTEMPERA

•PARETI DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Procedere quindi direttamente con 2 mani di EUROTEMPERA

COLORAZIONE

Bianco e colorabile con i coloranti del sistema tintometrico POS di Eurovernici in innumerevoli tonalità CHIARE con pigmenti resistenti alla luce, nelle tinte chiare dei campionari NSC – RAL – IRIDE – TUC – ZETACOLOR.
Colorabile anche con paste coloranti concentrate universali al 5% massimo dalla base bianca.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.