

IDEAL WEISS

Pittura murale per interni ottima per l'utilizzo con airless.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Pittura traspirante per interni secondo norma DIN 55945 con buona permeabilità al vapore acqueo, ottima copertura, buon punto di bianco, di facile applicazione, priva di odori, leggermente riempitiva. Si applica su tutti i tipi di supporti tipo gesso, cartongesso e derivati, intonaci premiscelati, tinteggiati e non purché portanti o adeguatamente preparati. Idoneo su superfici tipo fibra di vetro DinoTex.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

COLORE

Bianco

PROPRIETÀ FISICHE

Peso specifico: 1,70

APPLICAZIONE

A pennello, rullo o spruzzo.

A spruzzo, portare il prodotto a viscosità ottimale desiderata.

CONFEZIONI

Latte in plastica da 5 e 12,5 lt.

DILUIZIONE

Prima mano: diluita al 30% con acqua.

Seconda mano: diluita al 20% con acqua.

RESA INDICATIVA

4 m² /lt nelle due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto o del sistema di applicazione adottato.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Valore limite europeo per il prodotto (categoria A/a): 30 g/lt (valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene < 30 g/l VOC.

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO NORMA DIN EN ISO 1062

PESO SPECIFICO	1,70
ESSICCAZIONE	Al tatto dopo 5-6 ore. Polimerizzazione completa dopo 24 ore in condizioni ambientali ottimali (temp. +5 / +30°C, UM 80%)
CLASSE DI COPERTURA	2 secondo norma DIN 13300
CLASSE DI SFREGAMENTO AD UMIDO	3 secondo norma DIN 53778
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE	Temperatura + 5 / +30°C, U.M. relativa max.80%.
TIPO DI LEGANTE	Acrilico modificato

CICLO APPLICATIVO DEL PRODOTTO

Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito e preparato a regola d'arte. Supporti nuovi: applicare su intonaci minerali nuovi (mai tinteggiati), asciutti, un fondo di collegamento tipo Cover-Grund o Unigrund Plus. Applicare a rullo e/o a pennello la prima mano di IdealWeiss diluita dal 20% al 30% secondo l'assorbimento del supporto. Applicare a rullo e/o a pennello la seconda mano a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra.

Supporti tinteggiati: applicare a rullo e/o a pennello due mani di IdealWeiss a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra. Supporti sfarinanti: dopo aver rimosso le parti in fase di distacco e spazzolato le superfici, applicare come isolante Tiefgrund W o Grundier Konzentrat opportunamente diluito, evitando che lo stesso formi un film lucido. Ad essiccazione avvenuta, applicare a rullo e/o a pennello due mani di IdealWeiss a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra.

Supporti alcalini: su supporti ancora alcalini (pH alto), mai tinteggiati, applicare come fondo Hybrid Multi-Primer. Su supporti tinteggiati, sfarinanti con rappezzati di malta, applicare come fissativo Tiefgrund W o Grundier Konzentrat e procedere poi con l'applicazione del fondo come sopra descritto. Ad essiccazione avvenuta applicare a rullo e/o a pennello due mani di IdealWeiss a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra. Gesso, cartongesso e derivati: applicare un fondo di collegamento tipo Cover-Grund o Unigrund Plus. Applicare a rullo e/o a pennello la prima mano di IdealWeiss diluita dal 20% al 30% secondo l'assorbimento del supporto. Applicare a rullo e/o a pennello la seconda mano a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra. Nella manutenzione, su superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi), prima dell'applicazione dei sistemi sopra descritti, deve essere eseguito il seguente trattamento di pulizia preventiva: intervento di pulitura su tutte quelle superfici che presentano alghe, muffe e funghi. Applicare sulle superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi e licheni), una mano a pennello di Dibesan Sanierlösung non diluito.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

Tenere in luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo.

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura +5 / +30°C, U.M. relativa max.80%.

AVVERTENZE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Su grandi superfici si consiglia l'utilizzo dello stesso lotto di produzione. Tenere lontano dalla portata di bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare abbondantemente. Non immettere in canalizzazioni, corsi d'acqua o nel suolo.

Classe di pericolosità dell'acqua: 1.

Codice prodotto: M-DF01. Per ulteriori indicazioni consultare la scheda di sicurezza.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e detergenti idonei.

SMALTIMENTO

Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti. Restidi materiale secco possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Confezioni con residui liquidi vanno smaltiti in discarica.

Codice del rifiuto AVV n. 08 01 12.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.

La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. sc140613

PRODUTTORE: Dinova GmbH, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter
DINOVA ITALIA s.r.l. 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54
Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 e-mail: info@dinovaitalia.it [http:// www.dinovaitalia.it](http://www.dinovaitalia.it)
Iscr.Reg.Impr.VR REA 353043 P.Iva-C.F. 03640120238
Società soggetta a direzione e coordinamento di DINOVA GMBH & Co. KG
c.s. □ 110.000 di cui □ 87.500 i.v.