

## **IDROPELLENTE SPECIAL**

**Pittura murale idropellente per interni**

### **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Pittura traspirante per interni secondo norma DIN 55945 con buona permeabilità al vapore acqueo, ottima copertura, buon punto di bianco, di facile applicazione, priva di odori, leggermente riempitiva. Si applica su tutti i tipi di supporti tipo gesso, cartongesso e derivati, intonaci premiscelati, tinteggiati e non purché portanti o adeguatamente preparati.

### **INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

#### **COLORE**

Bianco

#### **PROPRIETÀ FISICHE**

Peso specifico: 1,70

#### **APPLICAZIONE**

A pennello, rullo. A spruzzo portare il prodotto a viscosità ottimale desiderata.

#### **CONFEZIONI**

Latte in plastica da 5 e 15 lt.

#### **DILUIZIONE**

Prima mano: diluita al 30% con acqua. Seconda mano: diluita al 20% con acqua.

#### **RESA INDICATIVA**

4-5 m<sup>2</sup> /lt nelle due mani. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto o del sistema di applicazione adottato.

### **PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Valore limite europeo per il prodotto (categoria A/a): 30 g/lt (valore già valido per il 2010). Questo prodotto contiene < 30 g/l VOC.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO NORMA DIN EN ISO 1062**

<b>PESO SPECIFICO</b>	1,70
<b>ESSICCAZIONE</b>	Al tatto dopo 5-6 ore. Polimerizzazione completa dopo 24 ore in condizioni ambientali ottimali (temp. +5 / +30°C, UM 80%)
<b>CLASSE DI COPERTURA</b>	2 secondo norma DIN 13300
<b>CLASSE DI SFREGAMENTO AD UMIDO</b>	3 secondo norma DIN 53778
<b>TEMPERATURA DI LAVORAZIONE</b>	Temperatura + 5 / +30°C, U.M. relativa max.80%.
<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Vinil-Acrilico modificato

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito e preparato a regola d'arte.

- Supporti nuovi: applicare su intonaci minerali nuovi (mai tinteggiati), asciutti, un fondo di collegamento tipo Biogrip Micro. Applicare a rullo e/o a pennello la prima mano di IDROPELENTE SPECIAL diluita dal 20% al 30% secondo l'assorbimento del supporto. Applicare a rullo e/o a pennello la seconda mano a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra.
- Supporti tinteggiati: applicare a rullo e/o a pennello due mani di IDROPELENTE SPECIAL a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra. Supporti sfarinanti: dopo aver rimosso le parti in fase di distacco e spazzolato le superfici, applicare come isolante fissativo P22 diluito al 100% con acqua, evitando che lo stesso formi un film lucido. Ad essiccazione avvenuta, applicare a rullo e/o a pennello due mani di IDROPELENTE SPECIAL a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra. Su supporti tinteggiati, sfarinanti con rappezzati di malta, applicare come fondo consolidante il prodotto Fissativo P22 diluito al 100% con acqua, e procedere poi con l'applicazione del fondo come sopra descritto. Ad essiccazione avvenuta applicare a rullo e/o a pennello due mani di IDROPELENTE SPECIAL a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra.
- Gesso, cartongesso e derivati: applicare un fondo di collegamento tipo Biogrip Micro. Applicare a rullo e/o a pennello la prima mano di IDROPELENTE SPECIAL diluita dal 20% al 30% secondo l'assorbimento del supporto. Applicare a rullo e/o a pennello la seconda mano a finire, lasciando intercorrere 8-12 ore tra una mano e l'altra. Nella manutenzione, su superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi), prima dell'applicazione dei sistemi sopra descritti, deve essere eseguito il seguente trattamento di pulizia preventiva: intervento di pulitura su tutte quelle superfici che presentano alghe, muffe e funghi. Applicare sulle superfici contaminate da microorganismi (alghe, funghi e licheni), una mano a pennello di PRIMER RISANANTE non diluito.

## CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

### STOCCAGGIO

In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo.

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli strumenti di lavoro subito dopo l'uso con acqua e detergenti idonei.

### SMALTIMENTO

Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti. Resti di materiale secco possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Confezioni con residui liquidi vanno smaltiti in discarica.

### AVVERTENZE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Su grandi superfici si consiglia l'utilizzo dello stesso lotto di produzione. Tenere lontano dalla portata di bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle sciacquare abbondantemente. Non immettere in canalizzazioni, corsi d'acqua o nel suolo. Classe di pericolosità dell'acqua: 1.

Codice prodotto: M-DF01. Per ulteriori indicazioni consultare la scheda di sicurezza.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro

PRODUTTORE: Dinova GmbH, Bachstrasse 38, D-53639 – Königswinter  
DINOVA ITALIA s.r.l. 37031- Illasi (Verona) – Via Dante, 54  
Tel. 045 7834222 Fax 045 7833222 e-mail: [info@dinovaitalia.it](mailto:info@dinovaitalia.it) <http://www.dinovaitalia.it>  
Iscr.Reg.Impr.VR REA 353043 P.Iva-C.F. 03640120238  
Società soggetta a direzione e coordinamento di DINOVA GMBH & Co. KG  
c.s. □ 110.000 di cui □ 87.500 i.v.