

TIPO A

Idropittura traspirante di alta qualità per interno

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

TIPO A idropittura traspirante è una pittura murale dotata di buon potere coprente e di buona pennellabilità e distensione, indicata per finiture di alto pregio su pareti interne.

Di facile applicazione, alto grado di copertura, traspirante essendo del tipo "idropittura a poro aperto", con buon potere di adesione, non ha tendenza a sfogliare né a fessurarsi.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

COLORE

Bianco

SECCO IN PROFONDITÀ

24 h

PROPRIETÀ FISICHE

Peso specifico: 1550 ± 50 g/l

ESSICCAZIONE A 20°C ASCIUTTO AL TATTO

1,5 h

VISCOSITÀ a 20°C

17.000 ± 1000 cP

RESA INDICATIVA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 4,5-5 m²/litro. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti, è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

ASPETTO DEL FILM

Opaco

CAMPI DI APPLICAZIONE

TIPO A idropittura traspirante può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 60-65% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 1-2 ore procedere con la seconda mano, diluendo il prodotto con acqua al 55-60% in volume.
- Rullo: diluire con il 50% in volume di acqua.
- TIPO A idropittura traspirante può essere colorato con i coloranti universali COLORBOX fino ad un massimo del 5%, oppure con tinte madri ZETALUX fino ad un massimo del 10%.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Pareti interne mai dipinte: asportare con spazzola di saggina il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con MODOSTUC riempitivo, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente. La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nei casi più generali impiegare FISSATIVO SH27 diluito con acqua dal 400 al 600%. Nel caso di superfici incoerenti utilizzare FISSATIVO P22 diluito con acqua al 100%. A superficie asciutta applicare due mani di TIPO A idropittura traspirante.
- Pareti interne già dipinte con pitture a tempera: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con MODOSTUC riempitivo, procedendo come sopra. Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate con una mano di FISSATIVO SH27, se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, è necessario trattare tutta la superficie con FISSATIVO P22 diluito con acqua al 100%. Dopo 12 ore applicare due mani di TIPO A idropittura traspirante.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di FISSATIVO SH27 diluito con acqua al 100%. Dopo 12 ore procedere con due mani di TIPO A idropittura traspirante.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La nostra azienda garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.