

BUCCIATO FINE W10

Rivestimento buccia d'arancia per esterno ed interno

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BUCCIATO FINE W10 é un prodotto altamente duraturo nel tempo che non teme l'aggressione della salsedine, degli smog urbani ed industriali, delle alte e delle basse temperature. Perciò viene largamente usato nelle costruzioni in stile mediterraneo, ma anche per decorare e proteggere intonaci civili, supporti in calcestruzzo, prefabbricati cementizi. Formulato con emulsioni sintetiche ad acqua, pigmenti pregiati, sabbie silicee selezionate e graniglia di marmo a curve granulometriche bilanciate, ed additivi vari di prima qualità, BUCCIATO FINE W 10 é inoltre dotato di idrorepellenza, plasticità, stabilità agli alcali, resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici, ottimo ancoraggio al supporto e resistenza agli urti. Adatto per applicazioni esterne ed interne.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

VISCOSITÀ

Pasta densa spatolabile e rullabile

PROPRIETÀ FISICHE

Peso specifico: Kg./lt.: 1.68 ± 0.10 a $23 \pm 2^\circ\text{C}$.

ESSICCAZIONE

4 - 6 ore al tatto. In profondità 24-48 ore.

COLORAZIONE

Bianco e colori da mazzetta CHS di Zetacolor

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.

RESIDUO SECCO

$78\% \pm 1$

DILUIZIONE

Nessuna. Pronto all'uso

RESA INDICATIVA

Kg./mq.: 4- 5 in una unica applicazione

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI

Latte da 16 LITRI

CARATTERISTICHE E PREPARAZIONE DEL FONDO

Su muri nuovi non sfarinanti

Imprimere con una mano di PLIO KONTACT PLAN di Zetacolor diluito al 20% con acqua, dopo aver spazzolato e spolverato fino a rimuovere ogni impurità.

Su muri vecchi o sfarinanti:

E' indispensabile imprimere con FONDO HI TECH PRIMER diluito al 100% con acqua e applicazione di PLIO KONTACT PLASN diluito al 20% con acqua. Eventuali stuccature si possono apportare con stucco per facciate tipo BETONIX opportunamente impastato con acqua.

APPLICAZIONE

fratazzo inox - rullo di spugna fine o medio

Se si desidera una buccia finissima applicare con pennellessa e immediatamente dopo si modella con rullo in base all'effetto estetico finale desiderato. Se si desidera una buccia leggermente più rustica e applicare con frattone inox uniformemente e dopo si modella con rullo in base all'effetto estetico finale desiderato.

Lasciare trascorrere almeno 24 ore dall'applicazione della mano di fondo. Applicare con temperature comprese tra +5°C. e +30°C. Non applicare su supporti assolati o gelidi, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in ambienti con elevata umidità relativa. Dopo l'applicazione, le superfici trattate devono essere protette per 48-96 ore, da eventuali precipitazioni atmosferiche.

Mescolare poco e lentamente, prima dell'utilizzo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La nostra azienda garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.

La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.