

ALL-GRUND

Il quadrifondo.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Protezione attiva e di lunga durata contro la corrosione, facile lavorazione, ottima pennellabilità, asciuga in fretta, alta capacità di adesione, resistente alla nitro ed al calore, fino a ca.100° C. (calore secco). Dev'essere pulito e asciutto. Ferro: togliere accuratamente la ruggine e rimuovere la pittura vecchia che non aderisce più. Zinco: lavare con detergente per zinco SÜDWEST Pulizinc. Alluminio e PVC rigido: lavare con diluente sintetico. Carteggiare leggermente il PVC rigido con carta vetrata fine. Legno: impregnare il legno tenero, nuovo o stagionato con il fondo per legno Impra.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

COLORE

7001 grigio argento, 9110 bianco, 6011 verde reseda, 8306 rosso bruno, 8011 noce, 9105 nero.

LAVORAZIONE

Applicare 1 o 2 mani a pennello, spruzzo (anche airless) o rullo. Per l'applicazione a spruzzo diluire circa al 10-15%. Pressione dello spruzzo: 3-4 bar, ugello: 1,5-1,8 mm.

ESSICCAZIONE

Dopo ca. 30 minuti (a 20° C.) fuori polvere, dopo ca.2 ore sovrapplicabile con vernici o smalti sintetici, dopo ca.12 ore resistente ai prodotti a base di nitro.

DILUIZIONE

Diluente sintetico

VISCOSITÀ

(4 mm. Becher, DIN 53211): oltre 100 sec.

PESO SPECIFICO

(DIN 51757): ca. 1.4

SMALTIMENTO

Restituire per l'eventuale riciclaggio solo barattoli completamente puliti. Per lo smaltimento seguire le attuali norme che riguardano gli smalti sintetici

RESA INDICATIVA

Circa 10 m²/lt.

CONFEZIONI

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ

(DIN 51755): oltre i 21° C.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto essi non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall'utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro.

PRODUTTORE:

SÜDWEST Lacke+Farben GmbH
Iggelheimer Strasse 13 67459 Böhl Iggelheim – Germania